

# FIXCRACK

## Tie saumabitumi

5 kg



**Fixcrack** on elastomeereilla modifioitu bitumiemulsio tiepäällysteiden rakojen ja saumojen tiivistämiseen. Fixcrack muodostaa täydellisen kuivumisen jälkeen joustavan ja vesitiiviin liitoksen. Tuote on liuottimeton, heti käyttövalmis ja sillä on hyvä kiinnittyvyys. Fixcrack on vesitiivis ja UV-kestävä.

### Asennus:

Fixcrackia ei tarvitse lämmittää ennen käyttöä. Täytettävän raon paras leveys on 5 mm. Työskentelylämpötilan tulisi olla 5 °C ja 35 °C välillä ja sään kuiva. Alustan on oltava kuiva ja puhdistettu pölystä sekä epäpuhtauksista. Fixcrack on sekoitettava huolellisesti ennen käyttöä, sitä voi asentaa koneellisesti tai käsin. Korjattu alue suositellaan pinnoittamaan hienosepelillä. Materiaali on pölykuiva ja avattavissa rauhalliselle liikenteelle tunnin kuluttua. Lopullinen kovettuminen tapahtuu olosuhteista riippuen pidemmän ajan kuluessa.

### Kulutus:

Kulutus on noin 0,3kg / jm, riippuen sauman tai raon leveydestä.

### Tekniset tiedot:

	Testimenetelmä	Raja-arvot
Tiheys 25°C, gr/cm <sup>3</sup>	ASTM D-1475	1,0-1,2
Murtovenymä 25, %	ASTM D-412	>400
Lämmönkestävyys, °C	ASTM D-2939	N. +100
Vetomurtolujuus, MPa	ASTM D-412	>0,15

### Pakkaus, varastointi:

Fixcrack säilytetään viileässä tilassa suojattuna suoralta auringonvalolta, tuote suojattava jäätymiseltä. Säilytysaika 12 kuukautta tuoteeseen merkityn valmistuspäivän jälkeen.

### Varotoimenpiteet:

Varottava, ettei tuote joudu liiaksi kosketuksiin ihon kanssa. Jos ainetta joutuu silmiin tai iholle, huuhdeltava huolellisesti runsaalla vedellä. Jos oireet pysyvät, hakeuduttava lääkäriin. Käytettävä vaatimusten mukaisia henkilösuojaimia.



[www.fixmix.fi](http://www.fixmix.fi)