

FIXCRACK

Tee bituumenmastiks

5 kg



Fixcrack on elastomeeridega modifitseeritud bituumenemulsioon teekatte pragude ja vuukide tihendamiseks. Peale täielikku kuivamist moodustab Fixcrack elastse ja veetiheda ühenduse. Toode on lahustivaba, koheselt kasutusvalmis ja hea nakkumisega. Fixcrack on vee- ja UV kindel.

Paigaldamine:

Fixcrack-i ei ole vaja enne paigaldamist soojendada. Ideaalne täidetava prao laius on umbes 5 mm. Materjali kasutada temperatuuril 5°C kuni 35°C, kuiva ilmaga. Aluspind peab olema kuiv, puhas tolmust ning mustusest. Enne kasutamist tuleb Fixcracki korralikult segada; seda võib paigaldada mehhanismidega või käsitsi. Parandatud ala on soovitatav katta peene killustikuga. Materjal on tolmukuiv ja sellel võib liigelda mõõduka kiirusega ühe tunni möödudes, olenevalt tingimustest toimub lõplik kuivamine pikema aja jooksul.

Kulu:

Umbes 0,3 kg / jm, olenevalt vuugi või prao suurusel.

Pakend, ladustamine:

Fixcracki säilitada jahedas ruumis kaitstuna otsese päikesevalguse eest, vältida toote külmumist. Säilivusaeg 12 kuud peale tootel märgitud tootmisaega.

Ettevaatusabinõud:

Vältida ülemäärast kontakti nahaga. Kui aine on sattunud silma või nahale, pesta ohtra veega, kaebuste püsimisel pöörduda arsti poole. Kasutada nõuetele vastavaid isiku- kaitsevahendeid.

Tehniline informatsioon:

	Testmeetod	Piirmäärad
Tihedus 25°C, gr/cm ³	ASTM D-1475	1,0-1,2
Katkemisvenitus 25, %	ASTM D-412	>400
Temperatuurikestvus, °C	ASTM D-2939	N. +100
Tõmbetugevus, MPa	ASTM D-412	>0,15



www.asfalt.ee